



กาวยากรอบ SCREENFIX

ข้อมูลสินค้า

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

- SFX001 ของเหลวหนืด/สีแดง
- SFX002 ของเหลว/สีเหลืองใส (Catalyst)
- SFX005 ของเหลวหนืด/สีแดง (Fast Dry)
- SFX007 ของเหลวหนืด/สีเหลืองอ่อน
- SFX011 ของเหลวหนืด/สีแดง

วิธีการใช้งานสำหรับกาวยากรอบที่มีส่วนผสม 2 ส่วน (Two pack)

- SFX001 (กาวยากรอบ) : SFX002 (คะตะลิสต์)
- SFX005 (กาวยากรอบชนิดแห้งเร็ว) : SFX002 (คะตะลิสต์)
- SFX007 (กาวยากรอบ) : SFX002 (คะตะลิสต์)
- SFX011 (กาวยากรอบ) : SFX002 (คะตะลิสต์)
- นำผ้าและกาวยากรอบเดิมออกจากบล็อกสกรีนก่อนการนำไปใช้ซ้ำ
- ควรเจียรขอบอลูมิเนียมเพื่อให้เกิดรอยในการยึดเกาะแล้วทำความสะอาดด้วยทินเนอร์ (2938)
- ผสมกาวยากรอบ และคะตะลิสต์ในอัตราส่วน 10:1 โดยน้ำหนัก
- ตรวจสอบให้อัตราส่วนในการเติมถูกต้องหากอัตราส่วนของตัวเร่งปฏิกิริยามากเกินไปจะมีผลในการทนทานต่อตัวทำละลายลดลง
- ตรวจสอบให้ผ้า และกรอบแนบกันสนิท โดยเฉพาะผ้าสกรีนเบอร์ละเอียด เพื่อให้กาวยากรอบซึมผ่านรูตาข่ายได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะผ้าสกรีนเบอร์ละเอียด
- ตั้งทิ้งไว้ให้กาวยากรอบแห้งสนิทเป็นเวลา 30 นาที ก่อนตัดกรอบออกจากเครื่องซึ่งกรอบแม่พิมพ์ หากสภาพอากาศขณะซึ่งเย็น และชื้นควรเพิ่มเวลาในการตั้งทิ้งไว้ เพื่อให้กาวยากรอบแห้งสนิท
- ควรปล่อยทิ้งค้างคืนเพื่อให้แห้งสนิทจะช่วยให้ทนต่อสารละลายมากขึ้น

ความหมายผลิตภัณฑ์

- ผสมกาวยากรอบ และ คะตะลิสต์ให้เข้ากันก่อนการใช้งาน
- ไม่ควรทิ้งกาวยากรอบที่ผสมแล้วไว้นานเกิน
- เติมหินเนอร์ลงในกาวยากรอบที่ผสมแล้วสามารถเก็บไว้ที่นานขึ้น (5-7 วัน สำหรับ SFX001)

วิธีการใช้งานสำหรับกาวยากรอบชนิดสำเร็จ (One pack)

SFX007 (กาวยากรอบ)

- นำผ้าและกาวยากรอบเดิมออกจากบล็อกสกรีนก่อนการนำไปใช้ซ้ำ
- ควรเจียรขอบอลูมิเนียมเพื่อให้เกิดรอยในการยึดเกาะแล้วทำความสะอาดด้วยทินเนอร์ (2938)
- ตรวจสอบให้ผ้า และกรอบแนบกันสนิท โดยเฉพาะผ้าสกรีนเบอร์ละเอียด เพื่อให้กาวยากรอบซึมผ่านรูตาข่ายได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะผ้าสกรีนเบอร์ละเอียด
- ตั้งทิ้งไว้ให้กาวยากรอบแห้งสนิทเป็นเวลา 30 นาที ก่อนตัดกรอบออกจากเครื่องซึ่งกรอบแม่พิมพ์ หากสภาพอากาศขณะซึ่งเย็น และชื้นควรเพิ่มเวลาในการตั้งทิ้งไว้ เพื่อให้กาวยากรอบแห้งสนิท
- ควรปล่อยทิ้งค้างคืนเพื่อให้แห้งสนิทจะช่วยให้ทนต่อสารละลายมากขึ้น

คุณสมบัติเด่น

SFX001 + SFX002

- ส่วนประกอบ 2 ส่วน
- ใช้งานได้ทั้งกรอบโลหะ และกรอบไม้
- ใช้งานง่าย
- ผิวเรียบ

SFX005 + SFX002

- ส่วนประกอบ 2 ส่วน
- ใช้งานได้ทั้งกรอบโลหะ และกรอบไม้
- ใช้งานง่าย
- ผิวเรียบ
- แห้งเร็ว

บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด

26/17 ม.3 ถ.ลำลูกกา ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 02-533-2533, 02-994-5199
โทรสาร : 02-994-2449, 02-994-5180

88/2 ถ.บรรทัดทอง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-215-5512, 086-340-3701, 086-340-3710
โทรสาร : 02-214-4760, 02-215-5847

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน-ดิจิทัล

www.chaiyaboon.com
e-mail : sale_cb@cbg.in.th



คุณสมบัติเด่น

SFX007 หรือ SFX007 + SFX002

- ส่วนประกอบ 1 ส่วน หรือ 2 ส่วน
- ใช้งานได้ทั้งกรอบโลหะ และกรอบไม้
- ใช้งานง่าย
- ผิวนเรียบ
- มีความคงตัวสูง

SFX0011 + SFX002

- ส่วนประกอบ 2 ส่วน
- ใช้งานได้ทั้งกรอบโลหะ และกรอบไม้
- ใช้งานง่าย
- ผิวนเรียบ
- ทนทานตัวทำละลายได้ดี

ขนาดบรรจุมาตรฐาน

- SFX001 กาวทากรอบ 5 ลิตร และ 1 ลิตร
- SFX002 ค่ะตะลิสต์ 100 มิลลิลิตร
- SFX005 กาวทากรอบ 5 ลิตร และ 1 ลิตร
- SFX007 กาวทากรอบ 1 ลิตร
- SFX011 กาวทากรอบ 1 ลิตร

ความปลอดภัยและการใช้งาน

- ปราศจากสารพิษ, สารก่อมะเร็ง, สารก่อการกลายพันธุ์ และสารที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์
- ไม่พบจุดวาบไฟ และได้รับการยกเว้นจากข้อบังคับของเหลวไวไฟ
- ควรเก็บให้ห่างจากมือเด็ก
- ควรสวมใส่อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ขณะใช้งาน
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SDS/Safety Data Sheet

คำแนะนำในการเก็บรักษา

- ควรจัดเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 40°C ในที่ร่มแห้ง อากาศถ่ายเทสะดวก ห่างจากความร้อนและเปลวไฟ
- อายุการจัดเก็บ กาวทากรอบสกรีน 24 เดือน นับจากวันที่ผลิต และเก็บภายใต้สภาวะดังกล่าว
- อายุการจัดเก็บ ค่ะตะลิสต์ 12 เดือน นับจากวันที่ผลิต และเก็บภายใต้สภาวะที่อุณหภูมิไม่เกิน 25°C
- ควรปิดฝาภาชนะให้สนิทหลังเลิกใช้งาน

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

- Screenfix นี้ผลิตจาก บริษัท กุลวงศ์ จำกัด ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001/ISO 14001 และได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย BS OHSAS 18001 & TIS 18001 จาก TUV NORD (Thailand) Ltd.