



หมึกพิมพ์พีเอบีเอฟ PAPER AND BOARD FLUORESCENT INK (PABF)

ข้อมูลสินค้า

ลักษณะพื้นผิวหลังการพิมพ์

กึ่งเงกึ่งด้าน

ชนิดของหมึกพิมพ์

One Pack / หมึกพิมพ์ใช้น้ำมัน

การแห้งตัว

- แห้งด้วยการอบ 70 °C ภายใน 10-15 วินาที
- แห้งด้วยการอบ 80-100 °C ภายใน 10-15 นาที (พิมพ์โลหะเคลือบ)
- แห้งด้วยอุณหภูมิห้องภายใน 15 นาที

การผสมหมึกพิมพ์

- น้ำมันผสมหมึกพิมพ์รหัส 2900 20 %
- น้ำมันกันตันรหัส 6032 20 %

การล้างหมึกพิมพ์

- น้ำมันล้างหมึกพิมพ์รหัส 2940
- กรณีมีคราบหมึกพิมพ์ติดบนผ้าสกรีนให้ใช้น้ำยาล้างคราบหมึกพิมพ์ Screensolve รหัส SSO038

ผ้าสกรีนที่เหมาะสม

- ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์ เบอร์ P90-48 ถึง P120-34

ประเภทของแม่พิมพ์

- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีกาวอัด

กาวอัดที่เหมาะสม

- U017 กาวอัดไดอะโซลพลัสอัลตรา สีน้ำเงิน
- FG226 กาวอัดโพลีไซลพลัส เอส สีฟ้า

พื้นที่พิมพ์

- 35-45 ตร.ม./กก. (ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์เบอร์ P90-48)

วัสดุพิมพ์

- กระดาษทุกชนิด, PS

ข้อควรปฏิบัติ

- ควรคนหมึกพิมพ์ให้เข้ากันก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ทดสอบคุณสมบัติหมึกพิมพ์บนวัสดุก่อนใช้งานทุกครั้ง

กลุ่มเจตสี

6 เจตสี : 6 เจตสีสะท้อนแสง

คุณสมบัติเด่น

- กระดาษทุกชนิด, พลาสติกโพลีสไตรีน/พีเอส (Polystyrene/PS)
- การเกาะติดดีเยี่ยม
- ทนทานต่อการขีดข่วน
- แห้งเร็ว

เจตสีที่จำหน่าย

เจตสีสะท้อนแสง

PABF381	เหลืองสะท้อนแสง	PABF581	แดงสะท้อนแสง	PABF681	ฟ้าสะท้อนแสง	PABF781	เขียวสะท้อนแสง
PABF482	ส้มสะท้อนแสง	PABF582	ชมพูสะท้อนแสง				

บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด

26/17 ม.3 ถ.ลำลูกกา ต.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 02-533-2533, 02-994-5199
โทรสาร : 02-994-2449, 02-994-5180

88/2 ถ.บรรทัดทอง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-215-5512, 086-340-3701, 086-340-3710
โทรสาร : 02-214-4760, 02-215-5847

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน-ดิจิทัล

www.chaiyaboon.com
e-mail : sale_cb@cbg.in.th



